

# DULISATIN HYDROPLUS

Peinture satinée garnissante à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



## DESTINATION

- Pour la décoration de tous les fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches ou humides
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

## QUALITÉS DOMINANTES

- Garnissant
- Peut être appliqué directement sur supports courants de maçonnerie intérieure et toile à peindre
- Deux couches dans la journée
- Excellente applicabilité
- Entretien aisé

## TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®

## DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin doux 12% sous 60 °

## Caractéristiques techniques

<b>ASPECT</b>	Poché arrondi
<b>RENDEMENT</b>	8 à 12 m <sup>2</sup> /l selon nature et état du support.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	3 et 15 litres
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,35 (± 0,02) à 20 °C
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	39% (± 2%)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	55% (± 2%)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hors poussière : 1 heure</li><li>• Recouvrable : 6 heures</li></ul>
<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Norme NF EN 13 300 : Classe 1.</li></ul>

## Mise en œuvre

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse</li><li>• Rouleau 12 mm polyamide texturé</li><li>• Pistolet</li></ul>
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# DULISATIN HYDROPLUS

Peinture satinée garnissante à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
<b>Bétons et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage</li> <li>• Egrenage</li> <li>• Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de DULISATIN HYDROPLUS non dilué</li> </ul>
<b>Plâtre et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egrenage</li> <li>• Brossage</li> <li>• Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>	
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egrenage</li> <li>• Brossage</li> <li>• Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou EUROPRIMER+</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Ponçage si nécessaire</li> </ul>		
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>	
<b>Métaux ferreux (occasionnellement)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimination de la rouille</li> <li>• Brossage</li> <li>• Dégraissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de primaire antirouille CHROMAGUI</li> </ul>	

## Observations

### CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 7b2 4a

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C.

### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.  
Utiliser rapidement après ouverture.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)